

1K METAL ASTAR KREM

Basım tarihi / 10.04.2008

Sayfa 1/1

Ürün Tanımı	Epoksi reçine esaslı hava kurumalı metal yüzeylere çok iyi tutunan, örtme ve doldurma gücü yüksek bir antikorozyf astardır.	
Kullanım Alanları	Her türlü korozif özelliğe sahip metal yüzeyde, hava kurumalı sonkat boyalara zemin oluşturmak için kullanılır.	
Uygulama Araçları	Airless, airmix sistem veya araçları ile	
Renk, Görünüş	Krem, kıvamlı sıvı	
Katı Madde Oranı (%)	49 ± 2	
Yoğunluk (g/ml)	1,11 ± 0,20 (20 °C'de)	
Viskozite	DINCUP6 150 – 160 sn (20 °C'de)	
Karışım Oranı	Astar : 100 Tiner : 30 – 40	
Kuruma Süresi	Dokunma kuruması : 20- 30 dk	Tam kuruma : 10 – 12 saat
İncelticisi	Soltech epoksi tiner	
Saklama Koşulları	Direkt güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Açık alev ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, gerekli yangın söndürme tedbirleri alınmış olmalıdır.	
Sarfiyat (g/m²)	120 – 140 (tek katta)	
Parlama Noktası	4 °C	
Ambalaj Şekli	18 kg, 3 kg	

Teknik Danışmanlık, Uygulama ve Proses: Teknik servisimizin sözlü, yazılı veya uygulama yoluyla vermekte olduğu kullanımla ilgili çözüm ve öneriler, firmamızın tecrübe ve bilgi birikimine dayanmakla birlikte, kullanıcının kendi kullanım amacına yönelik deneme yapma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve ilgili üçüncü şahısların haklarını da kapsayacak şekilde bağlayıcı değildir. Uygulama, kullanım ve ürünlerin prosesi bizim denetim olanağımız dışında gelişmekte olup tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Firmamızın sorumluluğu tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, sadece tarafımızca sağlanan ve kullanıcı tarafından tüketilmiş olan ürünlerin değeri ölçüsüyle sınırlıdır. Tabiidir ki tüm ürünlerimizin kalite sürekliliğini genel satış ve teslimat şartlarımız uyarınca garanti etmekteyiz. Bu broşürün yeni sürümleri, bir öncekileri geçersiz kılar. Lütfen EC güvenlik formlarına bağlı kalınız.