

**SOLTECH 2K SHOP PRIMER**

Basım tarihi / 10.04.2008

Sayfa 1/1

<b>Ürün Tanımı</b>	Epoksi reçine esaslı iki bileşenli hızlı kuruyan, dış şartlara dirençli, korozyon oluşumunu geciktiren, yüksek aderans ve örtme gücüne sahip, epoksi sonkat boyalara pürüzsüz, düzgün, sert ve elastik film oluşturan bir astardır.	
<b>Kullanım Alanları</b>	Yağ, toz, kir ve paslardan arındırılmış metal yüzeylerde korozyonu engellemek, sağlam bir zemin oluşturmak için son kat boya öncesi kullanılır. (Alüminyum, çelik, galvaniz yüzeylerde epoksi astar uygulamasından önce aderansı sağlamak için bir kat( Wash Primer) astar uygulaması gerekir.)	
<b>Uygulama Araçları</b>	Fırça, rulo, daldırma, airless, airmix sistem veya araçları ile	
<b>Renk, Görünüş</b>	Oksit kırmızı, kıvamlı sıvı	
<b>Katı Madde Oranı (%)</b>	50 ± 2	
<b>Yoğunluk (g/ml)</b>	1,16 ± 0,20 ( 20 °C'de )	
<b>Viskozite</b>	DINCUP6 130 – 140 sn ( 20 °C'de )	
<b>Karışım Oranı</b>	Astar : 100 Sertleştirici : 33 Tiner : 30 – 40	
<b>Pot-life Süresi</b>	10 saat ( 20 °C'de )	
<b>Kuruma Süresi</b>	Dokunma kuruması : 1 saat	Tam kuruma : 12 saat
<b>İncelticisi</b>	Soltech epoksi tiner	
<b>Saklama Koşulları</b>	Direkt güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Açık alev ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, gerekli yangın söndürme tedbirleri alınmış olmalıdır.	
<b>Sarfiyat (g/m<sup>2</sup>)</b>	120 – 140 ( tek katta )	
<b>Parlama Noktası</b>	+4 °C	
<b>Ambalaj Şekli</b>	18 kg, 3 kg	

**Teknik Danışmanlık, Uygulama ve Proses:** Teknik servisimizin sözlü, yazılı veya uygulama yoluyla vermekte olduğu kullanımla ilgili çözüm ve öneriler, firmamızın tecrübe ve bilgi birikimine dayanmakla birlikte, kullanıcının kendi kullanım amacına yönelik deneme yapma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve ilgili üçüncü şahısların haklarını da kapsayacak şekilde bağlayıcı değildir. Uygulama, kullanım ve ürünlerin prosesi bizim denetim olanağımız dışında gelişmekte olup tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Firmamızın sorumluluğu tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, sadece tarafımızca sağlanan ve kullanıcı tarafından tüketilmiş olan ürünlerin değeri ölçüsüyle sınırlıdır. Tabiidir ki tüm ürünlerimizin kalite sürekliliğini genel satış ve teslimat şartlarımız uyarınca garanti etmekteyiz. Bu broşürün yeni sürümleri, bir öncekileri geçersiz kılar. Lütfen EC güvenlik formlarına bağlı kalınız.