

**SOLTECH FIRIN BOYA BEYAZ**

Basım tarihi / 10.04.2008

Sayfa 1/1

<b>Ürün Tanımı</b>	Özel alkid ve melamin reçine esaslı ısı ile kürlenmiş, dış şartlara dirençli, mükemmel renk şiddeti ve örtme gücüne sahip, aderansı yüksek, pürüzsüz, düzgün, sert ve elastik film oluşturan son kat parlak bir boyadır.		
<b>Kullanım Alanları</b>	Sanayi tipi seri uygulamalarda varil, jant, metal profiller, makine parçaları, el aletleri, iş makineleri gibi fırın kurumalı yaş boya tercih edilen tüm yüzeylerde kullanılır.		
<b>Uygulama Araçları</b>	Airless, airmix sistemleriyle		
<b>Renk, Görünüş</b>	Beyaz		
<b>Katı Madde Oranı (%)</b>	73,00 ± 2		
<b>Yoğunluk (g/ml)</b>	1,39 ± 0,20 (20 °C'de)		
<b>Parlaklık Derecesi</b>	60° 80 – 85 GLOSS		
<b>Viskozite</b>	DINCUP6 55 – 60 sn (20 °C'de)		
<b>Karışım Oranı</b>	Boya	: 100	
	Tiner	: 30 – 40	
<b>Kuruma Süresi</b>	Isı ve zamana bağlı olarak: 120 – 160 °C		30 – 60 dakika arası
<b>İncelticisi</b>	Soltech fırın tiner		
<b>Saklama Koşulları</b>	Direkt güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Açık alev ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, gerekli yangın söndürme tedbirleri alınmış olmalıdır.		
<b>Sarfiyat (g/m<sup>2</sup>)</b>	100 – 120 (tek katta)		
<b>Parlama Noktası</b>	+4 °C		
<b>Ambalaj Şekli</b>	15 kg, 3 kg		

**Teknik Danışmanlık, Uygulama ve Proses:** Teknik servisimizin sözlü, yazılı veya uygulama yoluyla vermekte olduğu kullanımla ilgili çözüm ve öneriler, firmamızın tecrübe ve bilgi birikimine dayanmakla birlikte, kullanıcının kendi kullanım amacına yönelik deneme yapma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve ilgili üçüncü şahısların haklarını da kapsayacak şekilde bağlayıcı değildir. Uygulama, kullanım ve ürünlerin prosesi bizim denetim olanağımız dışında gelişmekte olup tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Firmamızın sorumluluğu tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, sadece tarafımızca sağlanan ve kullanıcı tarafından tüketilmiş olan ürünlerin değeri ölçüsüyle sınırlıdır. Tabiidir ki tüm ürünlerimizin kalite sürekliliğini genel satış ve teslimat şartlarımız uyarınca garanti etmekteyiz. Bu broşürün yeni sürümleri, bir öncekileri geçersiz kılar. Lütfen EC güvenlik formlarına bağlı kalınız.